



680S

ユニバーサルクリヤー



AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND

680S

ユニバーサルクリヤー

Universal Clear

高外観

- ・優れたフロー性
- ・高光沢保持
- ・肉持感良好

塗膜物性

- ・ハイパーキュアテクノロジー
- ・耐薬品性良好
- ・優れた塗膜物性
- ・強制乾燥でもワキにくい

優れた作業性

- ・スポットからマルチパネルに対応
- ・ポリッシュ性良好
- ・エアドライ/温風乾燥/IRに対応
- ・256S/AK/XK硬化剤に対応

製品の使用について

混合比	XK仕様	256S/AK仕様			
		容量比	重量比		
*高温時 JXB390 使用可能	680S	4	100	3	100
	XK203/XK205/XK206	1	27	-	-
	256S/AK260/AK261	-	-	1	35
	JAB/JXBシナー	1	22	0.6	18
ホットライフ (20°C)	256S/AK260/AK261 XK203/XK205/XK206	4時間	4時間		
スプレー粘度 (20°C)	DIN 4 FORD 4 AFNOR 4	14-16秒	14-16秒	15-18秒	
塗装回数	2				
フラッシュタイム	コート間 5分 強制乾燥前 5分				
DFT (乾燥膜厚)	45-65μ				
乾燥時間	AK260/AK261 XK205/206 ダストフリー 取扱い可能 テープフリー	JAB380		JAB385/JXB387	
		20°C	60°C×30分	20°C	60°C×30分
	30分 6.5時間 一晩	即 30分 1時間	40分 7.5時間 一晩	即 40分 1.25時間	
	256S/ XK203 ダストフリー 取扱い可能 テープフリー	JAB380			
20°C		60°C×20分			
20分 4時間 一晩	即 即 30分				
フラッシュタイム 距離 1/2パワー フルパワー	5分 80cm 5分 15-20分	*短波 / 中波 IR 乾燥機のご利用			

詳細の使用方法・注意事項につきましてはTDS（テクニカルデータシート）をご確認ください。
使用前に SDS を参照し、製品容器に表示されている指示に従って下さい。

お問い合わせ
アクサルタ コーティングシステムズ合同会社
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-2-8虎ノ門琴平タワー4F
TEL (代表) 03-6891-0230
E-mail: info.jp@axaltacs.com

Cromax®

www.cromax.com/jp

www.axaltacs.com/jp



201701-TJ