
## **AK350J**

# ボカシ剤(特化則対応)







#### 製品概要

クロマックス® 2Kトップコート/2K クリヤーコートと混合使用する特化則対応のボカシ剤。

#### 製品特性

- ○1 ボカシ際を滑らかに仕上げます。
- 02 特化則対応。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

## **TECHNICAL DATA SHEET**

### **AK350J**

# Cromax

ボカシ剤(特化則対応)

2/2

使用方法		
作業中は呼吸器系、皮膚および眼への炎症を避けるため、適切な防護服やマスク、安全		
メガネ等の保護具を必ずご使用ください。		
	1	2K トップコート/2K クリヤーコートを 1 コート塗布する。
	2	更に広い範囲に 2K トップコート/2K クリヤーコートを塗布する。
	3	配合済み 2K トップコート/2K クリヤーコートと AK350J を 1:1 で 混合しボカシ部に 1-2 コート塗布する。
	4	③で使用した配合済み 2K トップコート/2K クリヤーコートと AK350J を更に 1:1~1:2 で混合し 1-2 コート塗布する。

#### 注意事項

- AK350J の塗布は処理された範囲内にとどめてください。
- Ak350J は単体での使用は推奨いたしません。
- 必要に応じて補修部分が完全硬化した後、ポリッシュし光沢を調整してください。
- AK350J は使用前に室温(18-25℃)で保管してください。
- 使用前に安全データシート(SDS)をご参照下さい。また、容器に表示されている注意事項を守って下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」